

水性液态金属漆系列

产品成分

本品由小分子硅材料、水性银浆及颜料、特殊助剂等组成。

产品特点

- 水性环保、无毒、净味、超低 VOC;
- 使用方便、一体成型，无需罩光;
- 金属质感强烈，细腻，手感丝滑;
- 耐水、耐烫，可自修复;
- 易施工，常温干燥，隔夜包装。

26 个常规色、36 个艺术涂装效果。
适用于木器、五金等表面涂装。

施工流程

- 施工方式：喷涂;
- 使用方法：开盖后，将 A 组分搅拌均匀，按照 A: (B: 水) = 10:1: (2-3) 的比例混合均匀使用 (B 组分和水先混合均匀);
- 使用时效：调漆后应于 2 小时内用完 (常温)。

操作要求

- 喷涂时喷枪与被喷涂表面的距离宜为 250-300mm，喷枪匀速移动并保持厚薄均匀;
- 连续搭接喷涂的宽度一般为有效喷幅的 1/2 左右;
- 避免厚喷、急喷，采取气压大、出油量小的喷涂方式;
- 喷涂结束后，将吸入管从涂料桶中提起，使泵空载运行，将泵内、过滤器、高压软管和喷枪内剩余涂料排出，然后利用清水过滤，将上述各器件清洗干净。

说明

- 以上技术数据是根据试验及涂装经验所得，但在产品使用、存储等过程中影响因素众多，因此，我们只对产品本身的品质做出保证并对此说明保留最终解释权。

产品参数

- 5&20kg/桶;
- 喷涂面积 5-6 m²/kg。

储存要求

- 储存温度 5-35°C;
- 在阴凉、干燥、通风处存放，保质期为 6 个月;
- 搬运时轻装轻卸，防止包装破损;
- 防止阳光直射;
- 保持容器密封，切忌与氧化剂、酸、碱、食品、化学品混储。

注意事项

- 施工时注意空气流通，避免吸入粉尘、漆雾，喷涂时佩戴标准防护面罩;
- 使用前确保基层清洁、干燥、无污染;
- 严格按照《蓬江水漆施工注意事项》进行作业。